

ONDASIL1 - POLI



STRUTTURA

Manicotti un'onda in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-55 °C / +180°C con punte a + 200 °C

COLORE

Blu, altri a richiesta

APPLICAZIONI

Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP1ON04500010G	45	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	102
SBP1ON05100010G	51	5	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	102
SBP1ON05800010G	58	5	4	+1 / -0,5	12	65 - 75	102
SBP1ON06000010G	60	5	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	102
SBP1ON06300010G	63	5	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	102
SBP1ON07000010G	70	5	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	102
SBP1ON07600510G	76	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	102
SBP1ON08000510G	80	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	102
SBP1ON09000010G	90	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	102
SBP1ON10200010G	102	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	102

