

RIDUSIL - POLI



STRUTTURA

Riduzioni diritte in silicone VMQ (Vinyl Methylv Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-60°C / +180°C con punte a + 200°C

COLORE

Blu, altri a richiesta

APPLICAZIONI

Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP00001601312G	16>13	4,0	3	+1 / -0,5	30	65 - 75	127
SBP00001901313G	19>13	4,0	3	+1 / -0,5	28	65 - 75	127
SBP00001901613G	19>16	4,0	3	+1 / -0,5	28	65 - 75	127
SBP00002201613G	22>16	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	127
SBP00002201913G	22>19	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	127
SBP00002501613G	25>16	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	127
SBP00002501913G	25>19	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	127
SBP00002802213G	28>22	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	127
SBP00002802513G	28>25	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	127
SBP00003202513G	32>25	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003202813G	32>28	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003502513G	35>25	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003502813G	35>28	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003503213G	35>32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.



							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP00003802213G	38>22	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003802513G	38>25	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003802813G	38>28	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003803213G	38>32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00003803513G	38>35	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	127
SBP00004503213G	45>32	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	127
SBP00004503513G	45>35	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	127
SBP00004503813G	45>38	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	127
SBP00005103813G	51>38	4,5	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	127
SBP00005104513G	51>45	4,5	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	127
SBP00005405113G	54>51	5,0	4	+1 / -0,5	13	65 - 75	127
SBP00005705113G	57>51	5,0	4	+1 / -0,5	12	65 - 75	127
SBP00005705413G	57>54	5,0	4	+1 / -0,5	12	65 - 75	127
SBP00006004513G	60>45	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	127
SBP00006005013G	60>50	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	127
SBP00006005413G	60>54	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	127
SBP00006305113G	63>51	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	127
SBP00006305713G	63>57	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	127
SBP00007005013G	70>50	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00007005713G	70>57	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00007006013G	70>60	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00007006313G	70>63	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00007605113G	76>51	5,0	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00007606013G	76>60	5,0	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00007606313G	76>63	5,0	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00008007013G	80>70	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00008007613G	80>76	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	127
SBP00008307613G	83>76	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	127
SBP00009007613G	90>76	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	127
SBP00009008013G	90>80	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	127
SBP00010207613G	102>76	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	127
SBP00012710213G	127>102	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	127

