TUBIFLESSIBILI

RIDUSIL45 - POLI

STRUTTURA
Riduzioni curve a 45° in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

APPLICAZIONI
Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-55 °C/+180 °C con punte a + 200 °C

COLORE
Blu, altro a richiesta

LUNGHEZZE STANDARD
150 mm, altre a richiesta

Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP04502501615G	25>16	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	150
SBP04502501915G	25>19	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	150
SBP04503202515G	32>25	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	150
SBP04503503215G	35>32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	150
SBP04503802515G	38>25	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	150
SBP04503802815G	38>28	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	150
SBP04503803215G	38>32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	150
SBP04503803515G	38>35	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	150
SBP04504503215G	45>32	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	150
SBP04505103815G	51>38	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	150
SBP04505104515G	51>45	5,0	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	150
SBP04505705113G	57>51	5,0	4	+1 / -0,5	12	65 - 75	150

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20
Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l.
È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.

TUBIFLESSIBILI

Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP04506005115G	60>51	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	150
SBP04506305115G	63>51	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	150
SBP04506305715G	63>57	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	150
SBP04507005115G	70>51	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507005715G	70>57	4,5	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507006015G	70>60	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507006315G	70>63	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507605115G	76>51	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507605715G	76>57	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507606015G	76>60	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507606315G	76>63	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507606715G	76>67	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04507607015G	76>70	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	150
SBP04508007015G	80>70	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	150
SBP04508007615G	80>76	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	150
SBP04508906315G	90>63	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	150
SBP04508907615G	90>76	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	150
SBP04509008015G	90>80	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	150
SBP04501027615G	102>76	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	150

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20
Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l.
È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.