

TUBOSIL – TRECC. FDA



MATERIALE

Tubo realizzato in silicone (VMQ) traslucido, rinforzo con treccia tessile in poliestere, rivestimento esterno in silicone (VMQ) traslucido. Tubo catalizzato platinico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Catalizzato platinico, sottostrato silicone (VMQ) traslucido, rinforzo in poliestere, copertura in silicone (VMQ) traslucido

PROPRIETÀ

Ottima trasparenza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C fino a +160°C, punte fino a +200°C

STANDARD DI RIFERIMENTO

FDA 21 CFR 177.2600

EN ISO 17353:2005

LFGB BfR Parte II sezione XV, 5-2003

LFGB BfR sezione 35 B80.30 1(EG)

European Pharmacopoeia, 1997 p.173

DIN 10955:2004

						
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Tolleranza (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza rotoli (m)
TUSILAL.0511PLT	5,00	+/- 0,25	3,00	27	65-75	25
TUSILAL.0612PLT	6,30	+/- 0,25	3,00	27	65-75	25
TUSILAL.0814PLT	8,00	+/- 0,25	3,00	21	65-75	25
TUSILAL.0916PLT	9,50	+/- 0,25	3,25	21	65-75	25
TUSILAL.1219PLT	12,70	+/- 0,50	3,25	18	65-75	25
TUSILAL.1624PLT	16,00	+/- 0,50	4,00	13,5	65-75	25
TUSILAL.1928PLT	19,00	+/- 0,50	4,50	12	65-75	25
TUSILAL.2535PLT	25,00	+/- 0,50	5,00	9	65-75	25
TUSILAL.3244PLT	32,00	+/- 0,50	6,00	7,5	65-75	25

